



LEGENDA

PATOLOGIA E CAUSE DEL DEGRADO

- 1 - MANTO DI COPERTURA IN COPPI. ROTTURE E SCIVOLAMENTI CAUSANO INFILTRAZIONI DI ACQUE METEORICHE.
- 2 - CANALI DI GRONDA OSSIDATI E MARCESCENTI. ECCESSIVO DILAVAMENTO DEL SOTTOSTANTE APPARATO MURARIO, UMIDITÀ DISCENDENTE.
- 3 - TUBI PLUVIALI OSSIDATI E MARCESCENTI. DILAVAMENTO DELLE MURATURE, DISPERSIONE ACQUE A TERRA, UMIDITÀ ASCENDENTE.
- 4 - CORNICE IN COTTO. ECCESSIVO DILAVAMENTO DEI GIUNTI DI MALTA, SFALDAMENTO E SFARINATURA DEI COTTI.
- 5 - MURATURA IN MATTONI PIENI. EFFLORESCENZE DA SALI SOLUBILI E SFARINAMENTO A CAUSA DELL'UMIDITÀ, SFALDAMENTO E DEGRADAZIONE DEI GIUNTI A CAUSA DEL DILAVAMENTO, CRISTALLIZZAZIONE DEI SALI, CICLI DI GELO E DISGELO.
- 6 - MURATURA IN MATTONI PIENI. DEPOSITI CARBONIOSI, CROSTE NERE, PERDITA DI LEGANTE.
- 7 - MURATURE MISTA IN PIETrame E MATTONI. FESSURAZIONE DOVUTA A CEDIMENTI STRUTTURALI.
- 8 - MURATURA MISTA INTONACATA CON VERNICIATURA DI SMALTO SINTETICO PER FINITURA PARAMENTO FACCIA VISTA. ELEMENTO INCOERENTE AL CONTESTO CON FENOMENI DI DECOESIONE DEL FILM PITTORICO PER EFFETTO DELL'UMIDITÀ.
- 9 - INTONACO ESTERNO IN MALTA DI CALCE. GENERALE STATO DI DEGRADO CAUSA INVECCHIAMENTO NATURALE E MANCATA MANUTENZIONE. SBOLLAMENTO E SFOLGIAMENTO A CAUSA DELL'UMIDITÀ. DISTACCHI PER DILAVAMENTO
- 10 - INTONACO ESTERNO IN MALTA DI CALCE. DEGRADO DIFFUSO CAVILLATURE IN CORRISPONDENZA DELLE RIPRESE.
- 11 - CONTORNI E PARAMENTI LAPIDEI. FORMAZIONE DI MUSCHI E LICHENI, MACCHIE DI RUGGINE, DEPOSITO SUPERFICIALI E SPORCIZIA GENERALIZZATA.
- 12 - CONTORNI IN COTTO. DILAVAMENTO DEI GIUNTI DI MALTA, PERDITA DI LEGANTE, ROTTURE, SEDIMENTI DI SPORCO.
- 13 - CONTORNI IN LEGNO. SCREPOLATURE E SCHEGGIATURE DOVUTE ALL'ESPOSIZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E ALLA MANCATA MANUTENZIONE.
- 14 - SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO. DEFORMAZIONE E DEGRADO GENERALIZZATO DOVUTO ALL'ESPOSIZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE. DEPOSITI SUPERFICIALI, SCREPOLATURE E SCHEGGIATURE, PARZIALI ROTTURE DOVUTE ALLA MANCATA MANUTENZIONE.
- 15 - SERRAMENTI IN LEGNO E VETRI. DEGRADO GENERALE PER UMIDITÀ, INVECCHIAMENTO E MANCATA MANUTENZIONE.
- 16 - BARRIERA IN LEGNO. DEGRADO GENERALE DOVUTO ALL'ESPOSIZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE ALLA MANCATA MANUTENZIONE.
- 17 - INFERRIATE IN FERRO. GENERALE DEGRADO CON OSSIDAZIONE DOVUTI ALL'AZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI, ALL'UMIDITÀ E ALLA MANCATA MANUTENZIONE. FENOMENI DI CORROSIONE IN PROSSIMITÀ DEGLI INNESTI NELLE MURATURE.
- 18 - CATENE ESTERNE IN FERRO. OSSIDAZIONE DOVUTA ALL'AZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI E ALLA MANCATA MANUTENZIONE.
- 19 - TENDE VENEZIANE ESTERNE IN METALLO. ELEMENTI INCOERENTI AL CONTESTO CON FENOMENI DI RUGGINE GENERALIZZATA E VARI SEGNI DI DEGRADO.

